



Preparation and Application	
Bag kg	25
Bag Palete	54
Granulation:	0-08mm
Amount of water required:	6.5- 7 l./bag
Color	white



Trowels Dimensions
6x6x6 mm
8x8x8 mm
10x10x10 mm

Spending
approx. 2.1 kg/m²
approx. 2.8 kg/m²
approx. 3.6 kg/m²

Surface covered with 25kg
approx. 11.6 m²
approx. 8.8 m²
approx. 7 m²

EN

Is used for affixing insulation plates, as a material for levelling concrete surfaces and as an adhesive for levelling the thermal system. It can also be used as an adhesive for cement plaster on smooth concrete surfaces, stones, ceramic tiles and granite slabs. One sack of SUVAFIX 57 is mixed with 7 to 7.5 litres of clean water for 2 minutes. The minimum functional temperature is 5C.

GR

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πλακών μόνωσης, ως το υλικό για την ισοπέδωση των επιφανειών του σκυροδέματος και ως πρόσφυση για την ισοπέδωση του θερμικού συστήματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό γιατσιμεντοκονίαμα σε ομαλές επιφάνειες σκυροδέματος, πέτρες, κεραμικά πλακίδια και πλάκες γρανίτη. του SUVAFIX 56 αναμειγνύεται με 7 έως 7,5 λίτρα καθαρού υγρού για 2 λεπτά. Η ελάχιστη λειτουργική θερμοκρασία είναι 5C.

D

Verwendung als Kleber für Dämmstoffplatten, als Spachtelmaterial auf Betonoberflächen, als Kleber und Ausgleichsmaterial für Dämmsystem, als Kleber für Zementputze auf glatten Betonflächen, Steinen, Keramikfliesen und Granitplatten. Ein Sack SUVAFIX 57 mit dem Mixer 2 Minuten lang mit 7 bis 7,5 Litern sauberen Wassers mischen. Nicht unter 5 Grad verarbeiten..

NOR

Brukes til å feste isolasjonsplater, som meter for utjevning av betongoverflater og som selvklebende for utjevning av det termiske systemet. Det kan også brukes som lim for sementpuss på glatte betongoverflater, steiner, keramiske fliser og granittplater. En sekk av SUVAFIX 57 blandes med 7 til 7,5 liter rent vann i 2 minutter. Minste funksjonelle temperatur er 5C.

AL

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes SUVAFIX 57 me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër, S' duhet të punohet nën temperature prej +5C

FR

Est utilisé pour la pose de plaques isolantes, comme matériau pour niveler les surfaces en béton et comme adhésif pour niveler le système thermique. Il peut également être utilisé comme adhésif pour l'enduit de ciment sur les surfaces en béton lisses, les pierres, les carreaux de céramique et les dalles de granit. de SUVAFIX 57 est mélangé avec 7 à 7,5 litres d'eau propre pendant 2 minutes. La température fonctionnelle minimale est de 5 ° C.

MK

Се употребува за лепење плочки за изолација како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една веќа SUVAFIX 57 со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5C.

IT

Viene utilizzato per l'applicazione di lastre isolanti, come metro per il livellamento di superfici in calcestruzzo e come adesivo per il livellamento del sistema termico. Può anche essere usato come adesivo per intonaci cementizi su superfici in calcestruzzo lisce, pietre, piastrelle in ceramica e lastre di granito. di SUVAFIX 57 viene miscelato con 7 a 7,5 litri di detergente pulito per 2 minuti, con una temperatura funzionale minima di 5 ° C.