



Preparation and Application

Bag kg	25
Bag Palette	54
Granulation:	0-8mm
Amount of water required:	4,5 - 6,5 l./bag



EN This product is used for insulation of balconies, bathrooms, pools etc. One 25 kg. sack is mixed thoroughly with 4 to 5 litres of water. The material should be free of lumps. It is spread with trowel or brush in 1 to 2 mm layers. After 12 hours the action should be repeated, and finally it is essential to brush the worked area entirely. Ensure that the technical manual is followed. The minimum functional temperature is 5C.

D Verwendung zum Abdichten von Balkonen Bädern, Bassins und ähnlichem. Ein 25kgß Sack klumpen frei mit 4 bis 5 Litern Wasser gut mit dem Mixer mischen. Mit dem Glättbrett oder einer Bürste in einer Stärke von 1 bis 2 mm aufbringen. Nach 12 Stunden den Vorgang mit derselben Aufbringstärke wiederholen und zum Abschluss mit einer Bürste abstreichen. Nicht unter 5 Grad Celsius verarbeiten. Stellen Sie sicher, dass den Angaben im Handbuch gefolgt wird.

AL Përdoret për izolimin e balkoneve, banjove, pishinave etj. Një thes prej 25 kg përzihet mirë me mikser 4-5 litra ujë, Materialet duhet të jetë pa kokrra. Vendoset me gletvegël ose me brushë në një trashësi prej 1-2 mm. Pas 12 orë vendoset edhe një shtresë me trashësi të njëjtë dhe në fund medoemos të lyhet me brushë. S' duhet të punohet nën temperaturë prej +5C. Të përmbaheni udhëzimit teknik.

MK Се употребува за изолација на балкони, бањи, базени итн. Една вреќа од 25кг. добро се меша со миксер со 4-5 литри вода. Материјалот треба да биде без грутки. Се нанесува со глетарица или со четка во дебелина од 1-2 мм. По 12 часа се нанесува уште еднаш во истата дебелина и на крај обавезно да се премачка со четка. Да не се работи под температура од +5C. Придржувајте се до техничкото упатство.

GR Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για μόνωση μπαλκονιών, μπάνιων, πισινών κλπ. Ένα 25 κιλά. ο σάκος αναμειγνύεται επιμελώς με 4 έως 5 λίτρα νερού. Το υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σβώλους. Διαχέεται με σπάτουλα βούρτσας σε στρώματα 1 έως 2 mm. Μετά από 12 ώρες η δράση πρέπει να επαναληφθεί, και τέλος είναι απαραίτητο να βουρτσίζετε πλήρως την κατεργασμένη περιοχή. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείται το τεχνικό εγχειρίδιο. Η λειτουργική θερμοκρασία Minimum είναι 5C.

NOR Dette produktet brukes til isolering av balkonger, bad, bassenger etc. Én 25 kg. sekken er grundig blandet med 4 til 5 liter vann. Materialet skal være fritt for klumper. Den er spredt med sparkel med pensel i 1 til 2 mm lag. Etter 12 timer bør handlingen gjentas, og til slutt er det viktig å børste det bearbejdede området helt. Forsikre deg om at den tekniske manualen blir fulgt. Maksimal driftstemperatur er 5C.

FR Ce produit est utilisé pour l'isolation de balcons, salles de bains, piscines, etc. Un 25 kg. le sac est soigneusement mélangé avec 4 à 5 litres d'eau. Le matériau doit être exempt de grumeaux. Il se répand à la truelle de brosse en couches de 1 à 2 mm. Après 12 heures, l'action doit être répétée, Enfin, il est essentiel de brosser complètement la zone travaillée. Assurez-vous que le manuel technique est suivi. La température maximale de fonctionnement est de 5 ° C.C.

IT Ce produit est utilisé pour l'isolation de balcons, salles de bains, piscines, etc. Un 25 kg. le sac est soigneusement mélangé avec 4 à 5 litres d'eau. Le matériau doit être exempt de grumeaux. Il se répand à la truelle de brosse en couches de 1 à 2 mm. Après 12 heures, l'action doit être répétée, Enfin, il est essentiel de brosser complètement la zone travaillée. Assurez-vous que le manuel technique est suivi. La température maximale de fonctionnement est de 5 ° C.C.